

# NEOPREN 65 WENDIGO 100%

Přez bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím

20217



| TLOUŠŤKA<br>(mm) | VLOŽKY<br>(ks) | ŠÍŘKA<br>(mm) | DÉLKA<br>(mm) | BALENÍ<br>(m2) | JEDNOTKA<br>(mj) | OBJEDNACÍ<br>KÓD  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1                | 0              | 1400          | 20 000        | 28             | m <sup>2</sup>   | 001/140-J0065-102 |
| 2                | 0              | 1400          | 10 000        | 14             | m <sup>2</sup>   | 002/140-J0065-102 |
| 3                | 0              | 1400          | 10 000        | 14             | m <sup>2</sup>   | 003/140-J0065-102 |
| 4                | 0              | 1400          | 10 000        | 14             | m <sup>2</sup>   | 004/140-J0065-102 |

**Barva:** Černá

**Specifická hmotnost:** 1,40 g/cm<sup>3</sup>

**Tvrdość:** 65° Shore A (+/-5°)

**Tažnost:** 400 %

**Pevnost:** 100 kg/cm<sup>2</sup> (10 MPa)

**Teplotní odolnost:** -25°C až +100°C

**Popis:** Přez s obsahem 100% Neoprenu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi: vysoká teplotní odolnost, neporézní přez, odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, odolnost vůči olejům, chladícím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám a rozpouštědlům. Ustrnutí v tlaku: 70°C při 22hod. = 40% DIN 53517.