



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,6-1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 18% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +140°C, krátkodobě až +210°C, pára +120°C

Norma: KTW, PZH, GOST

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 10%.

Reziduální tlak: 16h./175°C = 20 MPa dle DIN 52913

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Popis: Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití pro voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, základní chemikálie.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	1,78	ks	0,5/140-B0040-427
0,8	40	1500	1500	2,85	ks	0,8/140-B0040-427
1	40	1500	1500	3,56	ks	001/140-B0040-427
1,5	40	1500	1500	5,35	ks	1,5/140-B0040-427
2	40	1500	1500	7,13	ks	002/140-B0040-427
3	40	1500	1500	10,69	ks	003/140-B0040-427
4	40	1500	1500	14,25	ks	004/140-B0040-427