

AERSTOP CNA CR ROLE - Expandovaný neopren, spec. hmotnost 175 Kg/m3, 1,0x10 m, (-40°/+100°C)

Kód produktu: 21050



- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Materiál produktu: CR - neoprén
- Měrná hmotnost: 175 Kg/m3 (+/-25)
- Pevnost: Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =122kPa (80 až 160),
Pevnost v tahu 780kPa
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +115°C
- Tažnost: 134%
- Tvrdost: 15-20° ASKER C
- Vnější barva: černá
- Norma výrobku: NF R99211-80 Renault 03-10-102 (3C 08 B4 C2),
UL 94
- Použití produktu: Tlumení vibrací, chvění, izolační obložení z neoprénu
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku: NF R 99-211-80 (22hod./50%/40°C)
= 41% (= < 60%)
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 1,1%, <5%

Desky s uzavřenými póry z expandovaného NEOPRÉNU mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Hlavní přednosti desek: vysoká teplotní odolnost, uzavřené póry (nenasákavost vody apod.), odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči olejům. Deska se expeduje pouze v celých rolích. Menší množství lze objednat z formátu desek 1 x 2 m, viz související výrobek 20050. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Balení [m2]	Hmotnost	Tvrdost [Sh A]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/100-J0022-124	3 mm	1000 mm	10.000 mm	10	0,51 kg	20	m2	454,80 Kč	●
004/100-J0022-124	4 mm	1000 mm	10.000 mm	10	0,68 kg	20	m2	584,30 Kč	●
008/100-J0022-124	8 mm	1000 mm	10.000 mm	10	1,4 kg	20	m2	2 684,00 Kč	●
010/100-J0022-124	10 mm	1000 mm	10.000 mm	10	1,75 kg	20	m2	3 702,00 Kč	●
012/100-J0022-124	12 mm	1000 mm	10.000 mm	10	2,1 kg	20	m2	4 292,00 Kč	●