

LEPIDLO ALKAPREN 25 PLUS - KAUČUKOVÁ BEZTOLUENOVÁ LEPIDLA

Kód produktu: 33011



- Materiál produktu: Kaučuková beztoluenová lepidla
- Použití produktu: Guma-kov-sklo
- Zkrácená poznámka: Spotřeba cca 250 - 350 g/m2, doba zavadnutí 6 až 14 minut

Alkaprén® 25 Plus je beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.). Ředí se "ALKAPREN ZAL PND: 684 050-00". Návod na použití: Lepidlo Alkaprén® 25 Plus se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se oba povrchy slepí. Slepý spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem! Při teplotách pod 0°C lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepicí schopnosti. Skladování: Alkaprén® 25 Plus se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.

Varianty zboží

Objednací kód	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LEP-A25-PLUS-0,5L	0,35 kg	1	ks	107,00 Kč	●
LEP-A25-PLUS-1L	0,9 kg	1	ks	198,00 Kč	●
LEP-A25-PLUS-5L	3,6 kg	1	ks	680,00 Kč	●
LEP-A25-PLUS-0,05L	0,05 kg	1	ks	23,50 Kč	●