


SBR ZENSTAR ECO/AS - Antistatická pryž pro mech. namáhání bez vložky, šíře 1400 mm, (-40/+75°C)

Kód produktu: 20347



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -40°C až +75°C
- Materiál produktu: SB 65130 speciál AS
- Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Tažnost: 350% dle DIN 53504
- Pevnost: 60 kg/cm2 (6 MPa) dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,30 g/cm3 dle DIN 53508
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Vlastnosti: Dobrá chemická odolnost: ředěné neoxidační kyseliny a zásady
- Použití produktu: Ponky, dopravníkové pásy, místa s požadavkem na antistatická provedení
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Tolerance tvrdosti +- 5° ShA DIN 53505
- Materiál vnitřní: SBR
- Médium: Voda, anorganická chemie, prach
- Vodivost: Antistatická R =<10*8 Ohm/m

Varianta SB 65130 v antistatickém provedení R<10*8 Ohmů s dobrou otěruodolností (200 mm3 dle DIN 53515). Jde o kompaktní pryž SBR s hladkým povrchem speciálně upravenou pro zemnicí odpor <10*8 Ohmů, ČSN IEC/TR TRGS 727. Měřicí metody elektrických odporů popř. nábojů jsou popsány v normách EN 61340-41 a EN 61340-4-5. Dobrá odolnost pro ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu. Není vhodná pro oleje, naftu, benzíny ani polární kapaliny jako jsou ketony, ethery nebo aminy, či koncentrované kyseliny. Má dobré mechanické vlastnosti, zejména pevností v tahu, ohýbání, ustrnutí v tlaku nebo nepropustností pro plyny. Pevnost ve stříhu je 25 Kg/cm ASTM D624. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/140-SA065-102	3 mm	--	1400 mm	10 m	14	3,95 kg	m2	520,00 Kč	●